

# abitex

abitex srl  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud - italy

t +39 0432 746060  
www.abitex.eu  
info@abitex.eu

## inca 778



### IT

#### codice doganale

59039099.

#### utilizzo

imbottiti.

#### caratteristiche

88% pvc - 6% poliestere - 6% cotone,  
altezza cm ± 140, peso ± 650 gr/m<sup>2</sup>, spessore ± 0,95 mm.

#### lunghezza pezze

circa 30 mtl, disponibile anche al taglio con maggiorazione.

#### abrasione

> 100.000 cicli, ISO 5470-2.

#### solidità alla luce

7, ISO 105 B02.

#### solidità allo sfregamento

secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

#### resistenza alla rottura

ordito > 500 N/5 cm, trama 200 N/5 cm, ISO 1421.

#### sostenibilità

esente da ftalati.

#### resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5 (solo su richiesta - min 400 mt); NF D60 013 - AM 18; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8; ÖNOM B 3825 - schwer brennbar.

#### attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori.

### EN

#### customs code

59039099.

#### use

upholstered furniture.

#### features

88% pvc - 6% polyester - 6% cotton,  
width cm ± 140, weight ± 650 g/m<sup>2</sup>, thickness ± 0,95 mm.

#### roll length

approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

#### abrasion resistance

> 100.000 rubs, ISO 5470-2.

#### colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02.

#### fastness to rubbing

dry 4, wet 4, ISO 105 X12.

#### tensile strength

warp > 500 N/5 cm, weft 200 N/5 cm, ISO 1421.

#### sustainability

phthalate free.

#### fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5 (only on request - min 400 m); NF D60 013 - AM 18; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8; ÖNOM B 3825 - schwer brennbar.

#### attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories.



fireproof



imo-med