

XTREME®

SCHEDA TECNICA

Technical Data Sheet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics

Pellame	Tori dell'Europa Centrale	Raw material	Central European heavy bull hides
Concia	Al cromo con forte riconcia vegetale	Tannage	Chrome tanning, strong vegetable re-tanned
Tipologia	Fiore corretto	Leather type	Top grain
Superficie media	5,30 m ²	Average size	57.00 SqFt
Spessore	1,3-1,4 mm	Thickness	1.3-1.4 mm

Standard Xtreme Xtreme standards	
Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 1421) <i>Tensile test</i>	Molto buono <i>Excellent</i>
Resistenza alla lacerazione (DIN 53356) in N <i>Tear propagation strength in N</i>	Molto buono <i>Excellent</i>
Flessione alternata (DIN 53351) <i>Flex resistance behavior</i>	30.000 flessioni senza alterazioni <i>30,000 flex operations without changes</i>
Flessioni a freddo (DIN EN 1876-1) a – 10°C <i>Cold crack resistance at – 10°C</i>	Superato <i>Passed</i>
Tenuta al sudore (DIN EN ISO 105-E04) <i>Sweat fastness</i>	Molto buono (massimo) <i>Excellent (max. mark)</i>
Resistenza all'acqua di mare (DIN EN ISO 105-E02) <i>Seawater resistance</i>	Molto buono (massimo) <i>Excellent (max. mark)</i>
Resistenza agli sfregamenti (DIN EN ISO 105-X12) <i>Rub fastness</i>	Molto buono (massimo) <i>Excellent (max. mark)</i>
Resistenza all'usura Martindale (DIN EN ISO 5470-2) <i>Martindale rub resistance</i>	Molto buono <i>Excellent</i>
Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02) <i>Light fastness</i>	Molto buono <i>Excellent</i>

Resistenza allo sporco (ISO 26082) <i>Soiling behavior</i>	Molto buono <i>Excellent</i>
Test goccia acqua/alcool <i>Water/alcohol droplet test</i>	Molto buono (massimo) <i>Excellent (max. mark)</i>
Repellenza all'olio <i>Oil repellence test</i>	Molto buono (massimo) <i>Excellent (max. mark)</i>
Adesione della rifinitura IUF 470/ISO 11644 <i>Adhesion</i>	> 2,5 N/10 mm
Capacità antibatterica <i>Antibacterial</i>	> 99,9% molto buono > 99,9% <i>excellent</i>
Resistenza al fuoco/ <i>Flame retardant standards:</i> DIN EN 1021 part 1+2; BS 5852 source 3; California TB 117 (Draft 02/2002) Norme di resistenza al fuoco quali IMO, UNI, BS 5852 Crib V e altre in base alla versione <i>Other standards such as IMO, UNI, BS 5852 Crib V and others upon version</i>	

Manutenzione Xtreme <i>Xtreme low maintenance</i>
Xtreme può essere pulito facilmente con acqua tiepida ed un panno morbido; non utilizzare solventi, cloro, prodotti di lucidatura, prodotti di pulizia chimici o cere lucidanti. Si consiglia di utilizzare i prodotti di manutenzione Xtreme ad ogni stagione seguendo le istruzioni <i>Xtreme Outdoor is easily cleanable with lukewarm water and a microfiber cloth. Do not use solvents, chlorides and polishing agents, chemical cleaning agents or waxing agents. It is highly recommended to use Xtreme Outdoor cleaning agents quarterly as instructed.</i>